

## ProRox LF 970<sup>PL</sup>



Stara nazwa: Wełna nieimpregnowana 100

### Opis produktu

ProRox LF 970<sup>PL</sup> to włókna skalnej wełny mineralnej, którym podczas procesu technologicznego nie nadano konkretnej formy.

### Zastosowanie

ProRox SL 970<sup>PL</sup> przeznaczony jest do izolacji powierzchni lub przestrzeni trudnych do wypełnienia innymi wyrobami ze skalnej wełny mineralnej. ProRox LF 970<sup>PL</sup> może być stosowany jako izolacja w instalacjach tlenowych.

### Parametry techniczne

	Właściwości produktu	Norma
Przewodność cieplna dla gęstości 200 kg/m <sup>3</sup>	$\lambda_0 = 0,035 \text{ W/mK}$	EN 12667
Maksymalna temperatura stosowania	680 °C	EN 14706
Klasa reakcji na ogień	Euroclass A1	EN 13501-1
Gęstość nominalna	~ 90 kg/m <sup>3</sup>	EN 1602
Kod produktu	MW-EN 14064-1-S1-MU1	EN 14064-1